

納入仕様書

MH-4001

受領印欄

三菱レイヨン株式会社

光デバイス部

〒108-8506 東京都港区港南1-6-41

TEL:03-5495-3060

FAX:03-5495-3212

出図:光デバイス部

作成:光デバイス部

作成	点検	承認

--


No.0

1. 構造及び特性：

(1) 構造表

		MH-4001			
項 目		規 格 値			
		単位	最小値	標準値	最大値
光ファイバ素線	コア材料	-	ポリメチルメタクリレート樹脂		
	クラッド材料	-	フッ素樹脂		
	コア屈折率	-	1.49		
	屈折率分布	-	ステップインデックス型		
	NA	-	0.3		
	コア直径	μ m	920	980	1,040
	クラッド直径	μ m	940	1,000	1,060
被覆	材質	-	ポリエチレン樹脂		
	色	-	黒色		
	外径	mm	2.13	2.20	2.27
概算重量		g/m	4		
表示		-	・・・ESKA MEGA・・・：ピンク		

構造図



(2) 特性表

MH-4001

項目		試験条件他	規格値			
			単位	最小値	標準値	最大値
最大定格	保存温度範囲	変質その他なし		- 40	-	+ 85
	使用温度範囲	伝送特性異常なし*		- 40	-	+ 85
		95%RHで伝送特性異常なし**		-	-	+ 75
伝送特性	伝送損失(平行光) [波長650nm]	25 , 50%RH	dB/km	-	-	160
		使用温度範囲	dB/km	-	-	180
機械特性	最小曲げ半径	90° 静置屈曲 損失増加 0.5dB 以下	mm	25	-	-
	繰り返し曲げ回数	JIS C 6861 準拠試験法 損失増加 1 dB以下***	回	5,000	-	-
	最大ねじり回数	ファイバ長1m、回復 損失増加 1 dB以下	回	5	-	-
	引張り強度	JIS C 6861 準拠試験法 5%伸び強度	N	70	-	-
	耐衝撃強度	JIS C 6861 準拠試験法 損失増加 1 dB以下	N・m	0.4	-	-
	耐側圧強度	JIS C 6861 準拠試験法 損失増加 1 dB以下	N/mm	-	-	-

温度条件の無き場合は、室温(25)環境下とする。

* 1,000時間後の伝送損失の増加が規格値に対して10%以内(当社試験規定による)

** 1,000時間後の伝送損失の増加が規格値に対して10%以内(吸湿による一時的増加分を除く,当社試験規定による)

*** 屈曲±90度 / 1サイクル 15mmR 荷重 500g