

納入仕様書

SH-6001

受領印欄



三菱レイヨン株式会社

光デバイス部
〒108-8506 東京都港区港南1-6-41
TEL: 03-5495-3060
FAX: 03-5495-3212

出図: 光デバイス部

作成: 光デバイス部


作成	点検	承認



1. 構造及び特性:

(1) 構造表

項 目		規 格 値			
		単 位	最小値	標準値	最大値
光ファイバ	コア材料	-	ポリメチルメタクリレート樹脂		
	クラッド材料	-	フッ素樹脂		
	コア屈折率	-	1.49		
	屈折率分布	-	ステップインデックス型		
	NA	-	0.5		
	コア直径	μm	1,380	1,470	1,560
	クラッド直径	μm	1,410	1,500	1,590
被覆	材質	-	ポリエチレン樹脂		
	色	-	黒		
	外径	mm	2.85	3.00	3.15
概算重量		g/m	7		
表示		-	…SUPER ESKA…;青		

構造図

(2) 特性表

項目		試験条件他	規格値			
			単位	最小値	標準値	最大値
最大定格	保存温度範囲	変質その他なし		- 55	-	+ 70
	使用温度範囲	伝送特性異常なし*		- 55	-	+ 70
		95%RHで伝送特性異常なし**		-	-	+ 60
伝送特性	伝送損失(平行光)	波長 650nm, 25 50%RH	dB/km	-	-	200
		波長 650nm, 使用温度範囲	dB/km	-	-	220
機械特性	最小曲げ半径	90° 静置屈曲 損失増加 0.5dB 以下	mm	40	-	-
	繰返し曲げ回数	JIS C 6861 準拠試験法*** 損失増加 1 dB以下	回	1,000	-	-
	最大ねじり回数	ファイバ長 1m、回復 損失増加 1 dB以下	回	2	-	-
	引張り強度	JIS C 6861 準拠試験法 5%伸び強度	N	160	-	-
	耐衝撃強度	JIS C 6861 準拠試験法 損失増加 1 dB以下	N・m	0.4	-	-

温度条件の無き場合は、室温(25)環境下とする。

* 1,000時間後の伝送損失の増加が規格値に対して10%以内(当社試験規定による)

** 1,000時間後の伝送損失の増加が規格値に対して10%以内(吸湿による一時的増加分を除く,当社試験規定による)

*** 屈曲±90度 / 1サイクル 35mmR 荷重 500g